TIKKURILA VALTTI COMPLETE

Matowa lakierobejca do drewna z dodatkiem wosku

OPIS

Innowacyjny preparat dekoracyjno-impregnujący do malowania drewna eksponowanego na zewnątrz pomieszczeń. Produkt o właściwościach tiksotropowych - łatwo się rozprowadza, nie kapie, nie tworzy zacieków. Uzyskana po wymalowaniu powłoka jest odporna na działanie mikroorganizmów, chroni drewno przed wilgocią, nie pęka i nie łuszczy się. Dzięki zawartości mikronizowanego wosku wykazuje podwyższoną odporność na zarysowania i ścieralność. Nie wymaga nakładania warstwy podkładowej. Wysokiej jakości pigmenty barwiące zapewniają jednolity i trwały kolor.

- *Sprawdzona fińska jakość.*
- *Doskonała impregnacja i dekoracja zewnętrznych powierzchni drewnianych.*
- *Najwyższa odporność na warunki atmosferyczne: opady, wilgoć, różnice temperatur, promieniowanie UV.*
- *Podkreśla naturalne piękno i strukturę drewna.*
- *Dostępny w szerokiej gamie atrakcyjnych i trwałych kolorów.*

ZASTOSOWANIE

Ogrodzenia, okna, drzwi, balustrady, meble ogrodowe, altany, itp. Tikkurila Valtti Complete można również stosować do malowania tarasów, schodów, podestów pod warunkiem, że wymalowana powłoka zostanie dodatkowo zabezpieczona lakierem Tikkurila Unica Super Lacquer.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych(obj.): 23%, w zależności od koloru
Gęstość: 0,91 kg/l
Stopień połysku: mat
Baza: EC

KOLORYSTYKA

Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes. Ostateczny odcień będzie uzależniony od gatunku drewna oraz pierwotnego koloru podłoża.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do malowania należy zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym). Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z kory, łyka, ziemi, oleju, smaru, pleśni, wosku, grzybów, szkodników lub innych zanieczyszczeń ograniczających przyczepność nanoszonych powłok. Usunąć odpryski wapna, cementu lub zaprawy murarskiej, pozostawione będą plamić drewno, mogą również wpływać na trwałość nanoszonych powłok. Sęki usunąć (braki uzupełnić czystym drewnem) lub pozostawić (zabezpieczyć specjalistycznymi środkami chemicznymi). Wady, ubytki należy uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupełnić masą szpachlową do drewna, o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Wcześniej bejcowane, istniejące, połyskliwe powłoki i podłoża dokładnie zmatowić w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez podłoże. W razie konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę. Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem podczas aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel lub natrysk

TIKKURILA VALTTI COMPLETE

Matowa lakierobejca do drewna z dodatkiem wosku

Warunki aplikacji:
Wszystkie malowane powierzchnie muszą być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powietrza powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Malowanie:
Wyrób należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Aplikować za pomocą pędzla lub natrysku. Nakładać na całej powierzchni wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę. Poleca się nakładać 2 warstwy Tikkurila Valtti Complete, dzięki czemu uzyskujemy mocniejszą powłokę i intensywny kolor w odstępie 24 godzin od pierwszej warstwy.
Wydajność:
Do 20 m^2/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura, porowatość i zawartość wilgoci w podłożu.
Czas schnięcia:
W temperaturze +23±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50±5%, preparat osiąga suchość dotykową po upływie kilku godzin; nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki.
Czyszczenie narzędzi:
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.
Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub benzyną lakierniczą.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Unikać przedostawania się produktu do kanalizacji, gleby oraz systemów wodnych. Puste opakowania powinny być oddane do odzysku lub usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda pozostająca ilość w postaci niezużytego produktu lub wyschniętej powłoki, powinna być usuwana jako odpad niebezpieczny poprzez przekazanie firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu unieszkodliwienia
Zagrożenie samozapłonem! *Materiały służące do czyszczenia, takie jak czyściwo, papierowe ręczniki, które są zanieczyszczone produktem, a także pyły szlifiernicze zawierające produkt, mogą po kilku godzinach, spontanicznie ulec samozapłonowi. Aby zapobiegać zagrożeniu pożaru, wszelkie zanieczyszczone materiały powinny być magazynowane w pojemniku nasączone wodą. Zanieczyszczone materiały powinny być usuwane z miejsca pracy, po każdym dniu pracy i magazynowane w wyznaczonym miejscu.*

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Zawiera: terpentynę, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on.
Produkt łatwopalny. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 °C do +25°C.

OPAKOWANIA

0,9 l; 2,7 l; 9 l

Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.