

**TE56****TEMABOND ST 300**

Systemy epoksydowe TE 56 odpowiednie są do malowania uzupełniającego i renowacyjnego powierzchni stalowych, trudnych do oczyszczenia, narażonych na ciężkie obciążenia atmosferyczne. Grunt epoksydowy TEMABOND ST 300 „high solids” zastosowany w systemie, zapewnia bardzo szczelną, odporną na ścieranie i warunki chemiczne powłokę. Farba posiada dobre właściwości zwilżające dzięki czemu ma dobrą adhezję także do powierzchni oczyszczonych ręcznie. Systemy nadają się do nanoszenia w warunkach polowych.

**Substrat/Kategorie korozyjności wg ISO 12944****Kod systemu ISO 12944-5/ Tikkurila Coatings****Powierzchnie stalowe****Obciążenie korozyjne C2, C3**

Powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku o umiarkowanej wilgotności i zasoleniu.

**TE56****TEMABOND ST 300****EP100/1-FeSt2**

Grubość  $\frac{100 \mu\text{m}}{100 \mu\text{m}}$

**Obciążenie korozyjne C4, C5-I, C5-M**

Powierzchnie stalowe narażone na działanie gazów i pyłów chemicznych.

**TE56****TEMABOND ST 300****EP200/2-FeSt2**

Grubość  $\frac{2 \times 100 \mu\text{m}}{200 \mu\text{m}}$

**Obciążenie korozyjne Im1, Im2, Im3**

Powierzchnie stalowe eksploatowane w zanurzeniu ( woda), np. statki.

**TE56****TEMABOND ST 300****EP300/2-FeSt2**

Grubość  $\frac{2 \times 150 \mu\text{m}}{300 \mu\text{m}}$

**Przykład systemu pokryć zgodny z TE56-SFS 5873/R25.04 (EP100/1-FeSt2)****KOLORY**

Produkty są kolorowane w systemie TEMASPEED, co zapewnia otrzymanie odcieni zgodnych z kartami kolorów RAL, NCS, BS i innymi kartami kolorów.

**ODPOWIEDNIE GRUNTY CZASOWEJ OCHRONY**

TEMABLAST EV 110, grunt epoksydowy.  
TEMAWELD ZSM, grunt krzemianowo-cynkowy.

**PRZYGOTOWANIE  
POWIERZCHNI****Czyszczenie wstępne:**

Usunąć wszystkie stałe zanieczyszczenia, rozpuszczalne sole, smary i oleje używając roztworu alkalicznego lub emulsji. Powierzchnię starannie zmyć wodą.(PN-EN ISO 12944-4).

**Usuwanie rdzy:**

Czyszczenie skrobakami i drucianymi szczotkami do stopnia St2.Lepsze rezultaty daje czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa2.(PN-ISO 8501-1).

**WARUNKI APLIKACJI**

Powierzchnia musi być sucha i czysta .Podczas aplikacji i schnięcia temperatura powietrza, powierzchni i farby powinna wynosić min.+10<sup>0</sup>C,wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.Temperatura powierzchni powinna być o min.3<sup>0</sup>C wyższa od temperatury punktu rosy.

**APLIKACJA**

Na suchą i czystą powierzchnię nakładać mieszaninę żywicy i utwardzacza we właściwych proporcjach, malować pędzlem lub natryskiem .Dalsze szczegóły zawierają karty katalogowe produktów.

**MALOWANIE RENOWACYJNE****Poprawki**

Jeżeli stopień skorodowania wynosi Ri1-Ri3 wystarczające jest tylko uzupełnienie wymalowania.(ISO 4628-3).

Uszkodzenia spowodowane transportem i montażem można uzupełnić w ten sam sposób. Z powierzchni usunąć luźno przylegającą farbę, oczyścić miejsca pokryte rdzą zgodnie z wymaganiami systemu. Wyrównać krawędzie między starą farbą, a wyczyszczoną powierzchnią metalu. W przypadku stosowania czyszczenia strumieniowo-ściernego należy upewnić się, że na powłoce ,która pozostała nie ma pęknięć. Jeżeli istnieje konieczność pokrycia całej powierzchni nową powłoką, starą warstwę farby należy zeszlifować do odpowiedniego stopnia szorstkości. Usunąć wszystkie pyły i inne nieczystości. Grunt i warstwę nawierzchniową nanosić zgodnie z systemem, ilościami i grubościami warstw.

**Przemalowanie**

Przy stopniu skorodowania powierzchni Ri4 lub Ri5 cała powłoka musi być wymieniona. Usunąć poprzednią warstwę farby, powierzchnię wyczyścić do stopnia Sa 2<sup>1/2</sup>.Malować zgodnie z wymaganiami systemu.

**INFORMACJE O PRODUKTACH**

Bardziej szczegółowe informacje o wyrobach dostępne są w odpowiednich kartach katalogowych.